# 上海同济建设工程质量检测站

### 材料性能检测报告 2010000387尺

检验性质: 送样

报告编号: CL-112144

委托单位	Placeo 委托编号 CL1115							CL111545	
工程名称									
样品名称	Rocland Qualitop Millenium(组数: 1组)(水料比=0.08)								
工程部位									
生产单位	Placeo								
送样日	送 样 日 期 201			11.11.10.		报告日期		2011.12.22.	
检验项目(单位)			技术指标						
			I型(非金属)	)	II 型 (金属		检	验 结 果	
28d抗折强度(MPa)			≥ 11.5		≥ 13.5		13.4		
28d抗压强度(MPa)			≥ 80.0		≥ 90.0		80.8		
耐磨度比(%)			≥ 300		≥ 350		322		
表面强度(压痕直径) (mm)			≤ 3.30		≤ 3.10		3.13		
流动度(mm)			120±5		120±5		120		
结论 根据检验执行标准,以上检验项目符合非金属要求。									
说 1. 本检验执行标准: JC/T906-2002 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》。									
明 2. 若对以上检验结果有疑问,可向检验单位提出。									
见证单位 见证人 ——									

检测单位:

检测单位地址:上海阜新路281号

邮编: 200092

质量投诉电话: 021-35013988、收样室电话: 021-65987981

#### 上海同济建设工程质量检测站

## 201009038/R材料性能检测报告

检验性质: 送样

报告编号: CL-112145

委托单位	Plac	Placeo 委托编号 CL					CL111545		
工程名称									
样品名称	Roc	Rocland Qualitop Metal(组数: 1组)(水料比=0.09)							
工程部位									
生产单位	Plac	Placeo							
送样日	期	201	11.11.10.		报告日期		2011.12.22.		
检验项目(单位)			技术指标				检验结果		
			I 型 (非金属)		Ⅱ 型 (金属)				
28d抗折强度(MPa)			≥ 11.5		≥ 13.5		17.5		
28d抗压强度(MPa)			≥ 80.0		≥ 90.0		109.8		
耐磨度比(%)			≥ 300		≥ 350			356	
表面强度(压痕直径) (mm)			≤ 3.30		≤ 3.10			3.01	
流动度(mm)			120±5		120±5		119		
结论 根据检验执行标准,以上检验项目合格。									
说 1. 本检验执行标准: JC/T906-2002 《混凝土地面用水泥基耐磨材料》。									
明 2. 若对以上检验结果有疑问,可向检验单位提出。 3. 报告(复印件)无检测单位公章无效。 (电脑员号: 2)									
见证单位 见证人 ——									
24.0.00									

检测单位:

住一人为中核:〇人人的主

**並**放告专用草

检测单位地址: 上海阜新路281号 邮编: 200092 质量投诉电话: 021-35013988、收样室电话: 021-65987981

# 上海同济建设工程质量检测站

#### 2010090387R 材料性能检测报告

检验性质: 送样

报告编号: CL-112146

委托单位	Placeo					委托编号		CL111565	
工程名称									
样品名称	Rocland Qualidur HP(组数:1组)(水料比=0.09)								
工程部位									
生产单位	Placeo								
送样日	送 样 日 期 201			11.11.14. 报告日		期	201	11.12.22.	
检验项目(单位)			技术指标						
			I 型 (非金属)		II 型 (金属)		检验结果		
28d抗折强度(MPa)			≥ 11.5		≥ 13.5		12.4		
28d抗压强度(MPa)			≥ 80.0		≥ 90.0		86.3		
耐磨度比(%)			≥ 300		≥ 350		312		
表面强度(压痕直径) (mm)			≤ 3.30		≤ 3.10		3.09		
流动度(mm)			120±5		120±5		121		
结论 根据检验执行标准,以上检验项目符合非金属要求。									
说 1. 本检验执行标准: JC/T906-2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》。 2. 若对以上检验结果有疑问,可向检验单位提出。									
见证单位。							I贝 <b>亏:</b> 2)		

检测单位:

t准: 人里核: D. 12 主检:

试验报告专用章

检测单位地址:上海阜新路281号

邮编: 200092

质量投诉电话: 021-35013988、收样室电话: 021-65987981