



ROCLAND

Qualitop "Dry Shake" kuvasirote

Erittäin raskaan kulutuksen lattiankvetin



Tuotekuvaus

Qualitop on synteettinen kuvasirote lattiankvetin. **Qualitop** koostuu erittäin kovista yhdisteistä, sementistä ja erityisiä lisääaineita.

Qualitop voidaan levittää tuoreelle betonipinnalle kuivasirotteena tai massana.

Värit

Katso Rocland värikartta.

Tuotteen edut

- Kuidut piilottava
- Erinomainen kulutuksenkestävyys
- Erinomainen iskunkestävyys
- Pölyämätön
- Ruostumaton - pinta ei tarvitse erityistä käsittelyä

Käyttö

- Erittäin raskaan kulutuksen teollisuuslattioihin
- Rahtiterminaaleihin
- Logistiikan lastauslaitureihin
- Lentokone hangaareihin
- Voimalaitoksiin
- Jäte- ja vedenkäsittelylaitoksiin
- Puolustusvoimien käytöön

Tekniset tiedot

Qualitop täyttää vaatimukset EN 13813 mukaisesti.

Puristuslujuus: $\geq 70 \text{ N/mm}^2$
EN 13892-2


Taivutuslujuus: $\geq 9 \text{ N/mm}^2$
EN 13892-2

Kulutuskestävyys: $\leq 1,5 \text{ cm}^3 / 50 \text{ cm}^2$
EN 13892-3

Kulutuskestävyys: BS 8204 'AR 0,5' luokka
EN 13892-4

Qualitop

Betoni



Qualitop

Käyttövalmis tehtaalla valmiaksi sekoitetu lattiankovetin betonilattioiden tekoon. **Qualitop** koostuu erittäin kovista yhdisteistä, sementistä ja erityisistä lisääaineista. **Qualitop** voidaan levittää tuoreelle betonipinnalle kuivasirotteena tai massana.

Työmenetelmä

Betonin laatu

Uuden betonin tulee muodostua vähimmäis sementti pitoisuudella 300 kg per m³ betonia ja soveltuilla yhdisteillä kyseiseen käyttötarkoitukseen. Notkistimet tulee sisällyttää parantamaan työstettävyyttä.

Qualitop tulee levittää betonin päälle niin pian kuin betoni kantaa ihmisen painon (jalanjälki koe). Tämä on normaalisti 4 - 12 tunnin jälkeen riippuen vallitsevista olosuhteista.

Valmistelut

Laajat betonialueet tulee tasata käyttää laser-ohjattua oikaisukonetta. Pienemmät alueet voidaan tasata linjareilla ja oikolaudalla.

Qualitop levitys

Qualitop levitetään tuoreelle betonipinnalle kuivasirotteena tai 'märkää märälle' päälysteenä.

Kuivasirote levitys

- Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi sirottelu tulee suorittaa kahdessa osassa manuaalisesti levittääessä. Kun käytetään mekaanista levitystä, yksi levitys on riittävä.
- Manuaalisesti ensimmäinen **Qualitop** sirottelu peite tulee levittää tasaisesti pinnan yli määrällä 2 - 3.5 kg/m². Käytettääessä mekaanista levitystä **Qualitop** tulee levittää tasaisesti pinnan yli määrällä 8 - 12 kg/m².
- Kun **Qualitop** on imenyt kaiken kosteuden se tulee hietää käyttää käsihiertimiä reunoilla sekä kulmissa ja hertokoneella avoimilla alueilla.
- Heti kun ensimmäinen koneellinen herto on valmis, toinen manuaalinen **Qualitop** sirottelu levitetään tasaisesti pinnan yli määrällä 2 - 3.5 kg/m².
- Kun toinen **Qualitop** sirottelu on imenyt kaiken kosteuden se tulee hietää käyttää käsihiertimiä reunoilla sekä kulmissa ja hertokoneella avoimilla alueilla.
- Sileää, luja ja viimeistely pinta saavutetaan käyttää hertokonetta varustettuna viimeistely siivillä.

'Märkää märälle' päälyste.

- **Qualitop** sekoitetaan veteen suhteessa 3 - 3,5 litraa / 25-kg-säkki kollerisekoittimessa tai muussa soveltuvassa laastisekoittimessa kunnes homogeeninen seos on saavutettu.
- Seos kaadetaan betonipinnalle minimimäärällä 12 kg/m² ja tasoitetaan vaadittavaan paksuuteen käyttää oikolautaa.

Huomioitavaa :

Yllä mainittu tieto ja ohjeet on annettu hyvässä uskossa perustuen tietämykseemme, kokemuksilimme ja testeihin pitkällä aikavälillä toteutettamme. Ne ovat kuitenkin vain suosituksia eivätkä vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Täten voimme antaa takaun ainostaan tuotteidemme laadulle, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaleissa olosuhteissa. Käyttövastuu on aina asiakkailta. Käyttäjän on aina tukedutut käytettävän tuotteen viimeisimpänä voimassaolevan tekniseen tuotekorttiin, jonka toimitamme pyydettäessä.

- Tämän jälkeen **Qualitop** hierretään käyttää käsihiertimiä reunoilla sekä kulmissa ja hertokoneella avoimilla alueilla.
- Sileää, luja ja viimeistely pinta saavutetaan käyttää hertokonetta varustettuna viimeistely siivillä.

Roc Cure levitys

- **Roc Cure** jalkihoitoaine levitetään välittömästi sliippauksen jälkeen. Se levitetään käyttää alhaisen paineen ruiskua tasaisesti pinnan yli määrällä 100g/m².
- On ensiarvoista että kovettumis prosessi on ennakoitu ennen lattian käyttöönottoa. Seuraavat viiveet tulee huomioida:

jalankulkulijen	7 päivää
kevyt liikenne	10 päivää
täysi liikenne (trukit jne.)	28 päivää

Suositeltavat käyttömäärit

Qualitop lattiakovettimen suositeltavat käyttömäärit:

- 4 - 7 kg/m² "dry shake" manuaalisesti
- 8 - 12 kg/m² mekaaninen levitys
- 12 kg/m² 'märkää märälle' päälysteenä

Roc Cure jalkihoitoaine menekki 100 g/m². Katso **Roc Cure** tekninen tuotekortti.

Korkealuokkaisempia HP laatu on saatavilla kun vaaditaan kaikkein suurimmat mekaaniset ominaisuudet.

Pakaus

Qualitop ja **Qualitop HP** on pakattu 25-kg-säkkeihin. Varastointi kuivassa ja avaamattomissa pakkauksissa 6 kuukautta. Kerran avattu säkki tulee käyttää välittömästi.

Käyttöturvallisuus

Kuten kaikissa jauhemaisissa tuotteissa, käytettävä tarkoituksemukaista pölynsuoja sekä käsineitä. (Katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote).

Maahantuojat:
ALIMEX Oy
Huvilakatu 12
FI-04400 Järvenpää
Puhelin +358 9 2922 350
Fax +358 9 2916 006
myynti@alimex.fi www.rocland.eu

Valmistaja:
Z.A. Les Monts du Matin
Rue des Lauriers
F-26730 La Baume d'Hostun
France
Tél. : + 33 (0)4 75 48 37 50
Fax : + 33 (0)4 75 48 30 03
www.rocland.eu

